

Technische Produktinformation

Polyethylen, transparent, glänzend, beschichtet, permanent klebend

Stand: Aug-26

Obermaterial

Transparente, glänzende, Polyethylenfolie

Eigenschaft	Wert	Einheit	Norm
Flächengewicht	ca. 73	g/m ²	ISO 536
Dicke	ca. 78	µm	ISO 534

Klebstoff

Permanenter, transparenter Haftkleber auf Acrylatbasis

Eigenschaft	Wert
Anfangsklebkraft	stark
Endklebkraft	stark
Scherfestigkeit	extrem stark

Träger

Weißes, superkalandriertes Glassinepapier

Eigenschaft	Wert	Einheit	Norm
Flächengewicht	ca. 63	g/m ²	ISO 536
Dicke	ca. 55	µm	ISO 534

Haftverbund

Eigenschaft	Wert	Einheit	Norm
Minimale Verklebetemperatur	5	°C	
Anwendungstemperatur	-30 bis 60	°C	

Lagerfähigkeit

Das Material sollte bei einer Temperatur von 20 ± 5 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 45 ± 5 % trocken, lichtgeschützt und in der Originalverpackung gelagert werden. Feuchtigkeit, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden. Bei sachgerechter Lagerung beträgt die Haltbarkeit 2 Jahre ab Herstellungsdatum.

Die vorliegenden Informationen beschreiben das Produkt in seinen wesentlichen technischen Merkmalen. Sie dienen der allgemeinen Orientierung und stellen keine Garantie oder Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Die Eignung des Materials für den jeweiligen Einsatzzweck ist vom Anwender eigenverantwortlich zu prüfen. Labelident übernimmt keine Haftung über die gesetzlich geregelten oder in den allgemeinen Verkaufsbedingungen genannten Verpflichtungen hinaus. Technische Änderungen im Rahmen der Produktweiterentwicklung bleiben vorbehalten. Labelident ist nicht der Hersteller des beschriebenen Rohmaterials.