

Technische Produktinformation

PVC/Vinyl, transparent, glänzend, unbeschichtet, permanent klebend

Materialcode: MR-VT50

Stand: Dez-25

Obermaterial

Transparente, glänzende PVC-Folie

Eigenschaft	Wert	Einheit	Norm
Dicke	ca. 50	µm	ISO 2286-3
Zugfestigkeit (MD)	ca. 18	MPa	ISO 527-3/2/200
Zugdehnung (MD)	ca. 150	%	ISO 527-3/2/200
Formstabilität (MD)	ca. -4	%	DIN 53 377
Glanz 20° (CD)	ca. 50		DIN 2813

Klebstoff

Permanenter Haftkleber auf Acrylatbasis

Eigenschaft	Wert
Anfangsklebkraft	stark
Endklebkraft	sehr stark
Scherfestigkeit	sehr stark

Träger

Weißes, superkalandriertes Glassinepapier

Eigenschaft	Wert	Einheit	Norm
Flächengewicht	ca. 63	g/m ²	ISO 536
Dicke	ca. 55	µm	ISO 534

Haftverbund

Eigenschaft	Wert	Einheit	Norm
Minimale Verklebetemperatur	5	°C	
Anwendungstemperatur	-40 bis 80	°C	

Die vorliegenden Informationen beschreiben das Produkt in seinen wesentlichen technischen Merkmalen. Sie dienen der allgemeinen Orientierung und stellen keine Garantie oder Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Die Eignung des Materials für den jeweiligen Einsatzzweck ist vom Anwender eigenverantwortlich zu prüfen. Labelident übernimmt keine Haftung über die gesetzlich geregelten oder in den allgemeinen Verkaufsbedingungen genannten Verpflichtungen hinaus. Technische Änderungen im Rahmen der Produktweiterentwicklung bleiben vorbehalten. Labelident ist nicht der Hersteller des beschriebenen Rohmaterials.

Technische Produktinformation



PVC/Vinyl, transparent, glänzend, unbeschichtet, permanent klebend

Materialcode: MR-VT50

Stand: Dez-25

Lagerfähigkeit

Das Material sollte bei einer Temperatur von 20 - 25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 - 50 % trocken, lichtgeschützt und in der Originalverpackung gelagert werden. Feuchtigkeit, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden. Bei sachgerechter Lagerung beträgt die Haltbarkeit 2 Jahre ab Herstellungsdatum.

Die vorliegenden Informationen beschreiben das Produkt in seinen wesentlichen technischen Merkmalen. Sie dienen der allgemeinen Orientierung und stellen keine Garantie oder Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Die Eignung des Materials für den jeweiligen Einsatzzweck ist vom Anwender eigenverantwortlich zu prüfen. Labelident übernimmt keine Haftung über die gesetzlich geregelten oder in den allgemeinen Verkaufsbedingungen genannten Verpflichtungen hinaus. Technische Änderungen im Rahmen der Produktweiterentwicklung bleiben vorbehalten. Labelident ist nicht der Hersteller des beschriebenen Rohmaterials.