

Technische Produktinformation

Polyethylen, weiß, matt, opak, beschichtet, extrem permanent klebend

Materialcode: MB-PE

Stand: Okt-25

Obermaterial

Weiß, matte, opake, mit Silikaten hochgefüllte, lasertaugliche Polyethylenfolie

Eigenschaft	Wert	Einheit	Norm
Flächengewicht	ca. 116	g/m ²	ISO 536
Dicke	ca. 178	µm	ISO 534
Zugfestigkeit (MD)	ca. 10	N/15 mm	ISO 527
Zugfestigkeit (CD)	ca. 5	N/15 mm	ISO 527
Opazität	ca. 95	%	ISO 2471

Klebstoff

Extrem permanenter Haftkleber auf Acrylatbasis

Eigenschaft	Wert
Anfangsklebkraft	extrem stark
Endklebkraft	extrem stark
Scherfestigkeit	extrem stark

Träger

Weißes, einseitig gestrichenes Kraftpapier

Eigenschaft	Wert	Einheit	Norm
Flächengewicht	ca. 92	g/m ²	ISO 536
Dicke	ca. 88	µm	ISO 534

Haftverbund

Eigenschaft	Wert	Einheit	Norm
Flächengewicht	ca. 281	g/m ²	ISO 536
Dicke	ca. 299	µm	ISO 534
Minimale Verklebetemperatur	0	°C	
Anwendungstemperatur kurzzeitig bis 200 °C - Heißfixierung	-40 bis 150	°C	

Die vorliegenden Informationen beschreiben das Produkt in seinen wesentlichen technischen Merkmalen. Sie dienen der allgemeinen Orientierung und stellen keine Garantie oder Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Die Eignung des Materials für den jeweiligen Einsatzzweck ist vom Anwender eigenverantwortlich zu prüfen. Labelident übernimmt keine Haftung über die gesetzlich geregelten oder in den allgemeinen Verkaufsbedingungen genannten Verpflichtungen hinaus. Technische Änderungen im Rahmen der Produktweiterentwicklung bleiben vorbehalten. Labelident ist nicht der Hersteller des beschriebenen Rohmaterials.

Technische Produktinformation



Polyethylen, weiß, matt, opak, beschichtet, extrem permanent klebend

Materialcode: MB-PE

Stand: Okt-25

Lagerfähigkeit

Das Material sollte bei einer Temperatur von 20 ± 5 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 45 ± 5 % trocken, lichtgeschützt und in der Originalverpackung gelagert werden. Feuchtigkeit, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden. Bei sachgerechter Lagerung beträgt die Haltbarkeit 2 Jahre ab Herstellungsdatum.

Die vorliegenden Informationen beschreiben das Produkt in seinen wesentlichen technischen Merkmalen. Sie dienen der allgemeinen Orientierung und stellen keine Garantie oder Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Die Eignung des Materials für den jeweiligen Einsatzzweck ist vom Anwender eigenverantwortlich zu prüfen. Labelident übernimmt keine Haftung über die gesetzlich geregelten oder in den allgemeinen Verkaufsbedingungen genannten Verpflichtungen hinaus. Technische Änderungen im Rahmen der Produktweiterentwicklung bleiben vorbehalten. Labelident ist nicht der Hersteller des beschriebenen Rohmaterials.