

Technische Produktinformation

Polyester, transparent, matt, beschichtet, permanent klebend

Materialcode: MB-CR

Stand: Feb-26

Obermaterial

Transparente, matte Polyesterfolie

Eigenschaft	Wert	Einheit	Norm
Flächengewicht	ca. 75	g/m ²	ISO 536
Dicke	ca. 60	µm	ISO 534
Dehnung (MD)	ca. 165	%	ISO 527
Dehnung (CD)	ca. 210	%	ISO 527
Transparenz	ca. 90	%	DIN 53147

Klebstoff

Permanenter Haftkleber auf Acrylatbasis

Eigenschaft	Wert
Anfangsklebkraft	stark
Endklebkraft	sehr stark
Scherfestigkeit	stark

Träger

Weißes, einseitig gestrichenes Kraftpapier

Eigenschaft	Wert	Einheit	Norm
Flächengewicht	ca. 120	g/m ²	ISO 536
Dicke	ca. 116	µm	ISO 534

Haftverbund

Eigenschaft	Wert	Einheit	Norm
Flächengewicht	ca. 218	g/m ²	ISO 536
Dicke	ca. 198	µm	ISO 534
Minimale Verklebetemperatur	0	°C	
Anwendungstemperatur kurzzeitig bis 200 °C - Heißfixierung	-30 bis 150	°C	

Die vorliegenden Informationen beschreiben das Produkt in seinen wesentlichen technischen Merkmalen. Sie dienen der allgemeinen Orientierung und stellen keine Garantie oder Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Die Eignung des Materials für den jeweiligen Einsatzzweck ist vom Anwender eigenverantwortlich zu prüfen. Labelident übernimmt keine Haftung über die gesetzlich geregelten oder in den allgemeinen Verkaufsbedingungen genannten Verpflichtungen hinaus. Technische Änderungen im Rahmen der Produktweiterentwicklung bleiben vorbehalten. Labelident ist nicht der Hersteller des beschriebenen Rohmaterials.

Technische Produktinformation

Polyester, transparent, matt, beschichtet, permanent klebend

Materialcode: MB-CR

Stand: Feb-26



Lagerfähigkeit

Das Material sollte bei einer Temperatur von 20 ± 5 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 45 ± 5 % trocken, lichtgeschützt und in der Originalverpackung gelagert werden. Feuchtigkeit, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden. Bei sachgerechter Lagerung beträgt die Haltbarkeit 4 Jahre ab Herstellungsdatum.

Die vorliegenden Informationen beschreiben das Produkt in seinen wesentlichen technischen Merkmalen. Sie dienen der allgemeinen Orientierung und stellen keine Garantie oder Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Die Eignung des Materials für den jeweiligen Einsatzzweck ist vom Anwender eigenverantwortlich zu prüfen. Labelident übernimmt keine Haftung über die gesetzlich geregelten oder in den allgemeinen Verkaufsbedingungen genannten Verpflichtungen hinaus. Technische Änderungen im Rahmen der Produktweiterentwicklung bleiben vorbehalten. Labelident ist nicht der Hersteller des beschriebenen Rohmaterials.