

Technische Produktinformation

Thermo-Eco Papier, weiß, matt, unbeschichtet, ablösbar

Materialcode: MR-EA

Stand: Okt-26

Obermaterial

Weißes, unbeschichtetes Thermopapier in Economy-Qualität zertifiziert nach FSC® Mix Credit

Eigenschaft	Wert	Einheit	Norm
Flächengewicht	ca. 70	g/m ²	ISO 536
Dicke	ca. 76	µm	ISO 534
Bruchwiderstand (MD)	ca. 70	N/15 mm	DIN 53112
Bruchwiderstand (CD)	ca. 38	N/15 mm	DIN 53112
Opazität	ca. 90	%	ISO 2471
Reaktionsfarbe	Schwarz		

Klebstoff

Ablösbarer Haftkleber auf Acrylatbasis

Eigenschaft	Wert
Anfangsklebkraft	mittel
Endklebkraft	niedrig (ablösbar)
Scherfestigkeit	Adhäsionsbruch

Träger

Braunes, superkalandriertes Pergaminpapier

Eigenschaft	Wert	Einheit	Norm
Flächengewicht	ca. 56	g/m ²	ISO 536
Dicke	ca. 49	µm	ISO 534

Haftverbund

Eigenschaft	Wert	Einheit	Norm
Flächengewicht	ca. 147	g/m ²	ISO 536
Dicke	ca. 133	µm	ISO 534
Minimale Verklebetemperatur	-10	°C	
Anwendungstemperatur	-30 bis 60	°C	

Die vorliegenden Informationen beschreiben das Produkt in seinen wesentlichen technischen Merkmalen. Sie dienen der allgemeinen Orientierung und stellen keine Garantie oder Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Die Eignung des Materials für den jeweiligen Einsatzzweck ist vom Anwender eigenverantwortlich zu prüfen. Labelident übernimmt keine Haftung über die gesetzlich geregelten oder in den allgemeinen Verkaufsbedingungen genannten Verpflichtungen hinaus. Technische Änderungen im Rahmen der Produktweiterentwicklung bleiben vorbehalten. Labelident ist nicht der Hersteller des beschriebenen Rohmaterials.

Technische Produktinformation

Thermo-Eco Papier, weiß, matt, unbeschichtet, ablösbar

Materialcode: MR-EA

Stand: Okt-26



Lagerfähigkeit

Das Material sollte bei einer Temperatur von 20 ± 5 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 45 ± 5 % trocken, lichtgeschützt und in der Originalverpackung gelagert werden. Feuchtigkeit, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden. Bei sachgerechter Lagerung beträgt die Haltbarkeit 1 Jahre ab Herstellungsdatum.

Konformitäten

Das Material ist BPA-frei und gilt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch als physiologisch sowie toxikologisch unbedenklich. Es darf nur in direktem Kontakt mit Lebensmitteln stehen, die erfahrungsgemäß vor dem Verzehr gewaschen oder geschält werden. Der eingesetzte Haftklebstoff weist eine sehr geringe Migrationsneigung auf und ist für den direkten Kontakt mit trockenen, feuchten und fettenden Lebensmitteln geeignet, die einem Korrekturfaktor von mindestens 4 zugeordnet sind.

Das Obermaterial basiert auf Zellstoff aus FSC®-zertifizierten Forstwirtschaftsbetrieben und kontrollierten Quellen.

Die vorliegenden Informationen beschreiben das Produkt in seinen wesentlichen technischen Merkmalen. Sie dienen der allgemeinen Orientierung und stellen keine Garantie oder Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Die Eignung des Materials für den jeweiligen Einsatzzweck ist vom Anwender eigenverantwortlich zu prüfen. Labelident übernimmt keine Haftung über die gesetzlich geregelten oder in den allgemeinen Verkaufsbedingungen genannten Verpflichtungen hinaus. Technische Änderungen im Rahmen der Produktweiterentwicklung bleiben vorbehalten. Labelident ist nicht der Hersteller des beschriebenen Rohmaterials.